

DT-157H

Medidor de Espesor de recubrimiento



Tecnología dual, selección Automática de Inducción Magnética o Técnicas de Medición de Corriente Foucault. Los datos de medición se transfieren fácilmente al PC para su edición y almacenamiento.

Características:

- Recubrimientos no magnéticos (por ejemplo, pintura, zinc) en el acero
- Revestimientos aislantes (por ejemplo, pintura) sobre metales no ferrosos
- Metales no ferrosos recubrimientos sobre sustratos aislantes
- Sistema de la operación del menú
- Dos modos de medición: CONTINUO y el modo SIMPLE
- Dos Modos de funcionamiento: el modo DIRECT y GROUP
- Estadísticas Pantalla: AVG, MAX, MIN, NO, S.DEV.
- Un punto de calibración, dos puntos de calibración y fácil calibración básica.
- Memoria para 2500 lecturas (50 lecturas GRUPO)
- Alarma alta y baja alarma para todo modo de trabajo
- Batería baja, indicación de error
- Se adapta fácilmente a las condiciones de iluminación con 8 niveles de luz de fondo

Especificaciones:

	DT-157	
Prueba de Sensor	Ferroso	No Ferroso
Principio de trabajo	Inducción magnética	Principio de corriente Eddy
Rango de medida	0~2000um	0~2000um
Tolerancia garantizada (de lectura)	(+/- 2%+2)um	(+/- 2%+2)um
Repetibilidad	(+/- 1%+1)um	(+/- 1%+1)um
Precisión bajo rango	0.1um	0.1um
Mínimo radio de curvatura	1.5mm	3mm
Diámetro de área mínima	3mm	5mm
Espesor crítico básico	0.5mm	0.3mm
Tamaño (Alto, Ancho, Profundo)	120mm x 60mm x 40mm	
Peso	120g	

Accesorios:

Dos baterías AAA, CD, Placa de Calibración de Hierro y Aluminio, maleta de transporte.